

总体

材料状态 已商用：当前有效

供货地区 北美洲

性能特点 共聚物

物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.41	g/cm ³	ASTM D792
收缩率			ASTM D955
流动	2.4	%	
横向流动	1.7	%	
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度	64.1	MPa	ASTM D638
伸长率 (断裂)	25 到 35	%	ASTM D638
弯曲模量	2480	MPa	ASTM D790
弯曲强度	91	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
悬壁梁缺口冲击强度	64 到 75	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa,	110	° C	ASTM D648
熔融温度	160 到 165	° C	ASTM D789