

总体

材料状态

已商用：当前有效

供货地区

北美洲 拉丁美洲 欧洲  
非洲和 中东 南美洲 亚太地区

性能特点

耐热性，高

RoHS 合规性

联系制造商

加工方法

注射成型

物理性能

额定值 单位制 测试方法

比重

1.73 g/cm<sup>3</sup> ASTM D792

收缩率 - 流动 (3.18 mm)

0.20 到 0.40 % ASTM D955

机械性能

额定值 单位制 测试方法

拉伸模量

13800 MPa ASTM D638

抗张强度

93.1 MPa ASTM D638

伸长率 (屈服)

1.0 到 2.0 % ASTM D638

弯曲模量

13100 MPa ASTM D790

弯曲强度

159 MPa ASTM D790

冲击性能

额定值 单位制 测试方法

悬臂梁缺口冲击强度 (3.18 mm)

80 J/m ASTM D256

无缺口悬臂梁冲击 (3.18 mm)

190 J/m ASTM D4812

热性能

额定值 单位制 测试方法

热变形温度

ASTM D648

0.45 MPa, 未退火

> 300 ° C

1.8 MPa, 未退火

293 ° C

电气性能

额定值 测试方法

介电常数 (1 MHz)

3.8 ASTM D150

可燃性

额定值 测试方法

UL 阻燃等级 (1.50 mm, Values per RTP Company testing.)

V-0 UL 94

注射

额定值 单位制

干燥温度 - Desiccant Dryer

149 ° C

干燥时间 - Desiccant Dryer

8 hr

Dew Point - Desiccant Dryer

-28.9 ° C

加工 (熔体) 温度

363 到 399 ° C

模具温度

65.6 到 93.3 ° C

注塑温度

68.9 到 124 MPa

注射说明

The key to successfully molding this material is to start mold open cycles as

