

总体	已商用：当前有效		
材料状态	北美洲 欧洲 亚太地区		
供货地区	尺寸稳定性良好 高温强度 良好粘结性		
性能特点	导电	可焊接	耐化学性良好
	低翘曲性	良好的成型性能	耐热性，高
	低粘度	良好的耐热老化性	
用途	电气/电子应用领域	工程配件	食品容器
	电器用具	汽车领域的应用：	
形式	颗粒料		
加工方法	注射成型		
物理性能	额定值	单位制	测试方法
比重	1.75	g/cm ³	ASTM D792
收缩率			ASTM D955
流动	0.26	%	
横向流动	0.34	%	
吸水率（饱和）	0.02	%	ASTM D570
机械性能	额定值	单位制	测试方法
抗张强度	68	MPa	ASTM D638
伸长率（断裂）	3.7	%	ASTM D638
弯曲模量	11800	MPa	ASTM D790
弯曲强度	84	MPa	ASTM D790
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
无缺口悬臂梁冲击	150	J/m	ASTM D256
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度（1.8 MPa，未退火）	250	°C	ASTM D648
补充信息	Mold Shrinkage, Sumitomo Chemical Method, Machine Direction: 2.6 mils/in		
	Mold Shrinkage, Sumitomo Chemical Method, Transverse Direction: 3.4 mils/in		
注射	额定值	单位制	
干燥温度	120 到 150	°C	
干燥时间	3	hr	
建议的最大回制料比例	30	%	
螺筒后部温度	300 到 320	°C	
螺筒中部温度	320 到 350	°C	
螺筒前部温度	340 到 370	°C	
射嘴温度	340 到 370	°C	
模具温度	70.0 到 160	°C	
注塑温度	78.0 到 157	MPa	
注射速度	中等偏快		
保压	20.0 到 39.0	MPa	
背压	0.980 到 4.90	MPa	
螺杆转速	50 到 100	rpm	