

总体

材料状态 已商用：当前有效

供货地区 亚太地区

性能特点 激光标记

形式 颗粒料

部件标识代码 (ISO 11469) >POM<

机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服)	61	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	12	%	ISO 527-2
弯曲模量	2540	MPa	ISO 178
弯曲强度	82	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	7.4	kJ/m ²	ISO 179/1eA