

总体

材料状态 已商用：当前有效

供货地区 亚太地区

性能特点 低摩擦系数

形式 颗粒料

物理性能	额定值	单位制	测试方法
密度	1.35	g/cm ³	ISO 1183
机械性能	额定值	单位制	测试方法
拉伸应力 (屈服)	48	MPa	ISO 527-2
拉伸应变 (断裂)	30	%	ISO 527-2
弯曲模量	2000	MPa	ISO 178
弯曲强度	64	MPa	ISO 178
冲击性能	额定值	单位制	测试方法
简支梁缺口冲击强度	4.3	kJ/m ²	ISO 179/1eA
热性能	额定值	单位制	测试方法
热变形温度 (1.8 MPa, 未退火)	79	° C	ISO 75-2/A
可燃性	额定值		
UL 档案号	E45034		